MasterJet S 400

Highlights

>>> Für hochbrillante und farbintensive Werbemaßnahmen
>>> Geeignet für den langfristigen Einsatz im Außenbereich

Eine echte Masterleistung!

	Technische Angaben
Material	Kalandrierte Polymer-PVC-Folie
Farbe	weiß glänzend
Materialstärke (ohne Schutzpapier)	80 µm
Abdeckmaterial	Releasepapier, PE-befilmt, weiß, 140 g/m²
Haftklebstoff	reines Polyacrylat, permanent, grau eingefärbt
Klebkraft (nach 24h, rostfreier Stahl)	11 N/25 mm (Durchschnittswert)
Verklebungstemperatur	Mindestens +10°C
Temperaturbeständigkeit (mitteleuropäisches Normalklima)	verklebt auf Aluminium, -40°C bis +90°C, keine Veränderung
Formbeständigkeit	längs: < -3% quer: 0%
Lagerfähigkeit (in Originalverpackung, bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit)	2 Jahre
Haltbarkeit bei fachgerechter Verarbeitung (bei vertikaler Außenbewitterung, mitteleuropäisches Normalklima)	Unbedruckt: 7 Jahre
Druckverfahren	Geeignet zur Bedruckung mit lösemittelhaltigen Tinten, UV- oder Latex-Tinten. Wir empfehlen vor dem Einsatz einen Eignungstest für Material, Drucker und Tinte durchzuführen.
Anwendung	Für hochbrillante und farbintensive langfristige Werbemaßnahmen im Innen- und Außenbereich
Hinweise	Nach dem Druck ist auf sorgfältige Trocknung der Farben zu achten, um den späteren Verbund mit dem Laminat nicht zu beeinträchtigen. Der zu beklebende Untergrund muß frei von Staub, Fett oder anderen Verunreinigungen sein, die die Klebkraft des Materials beeinträchtigen können. Neulackierungen müssen getrocknet bzw. völlig ausgehärtet sein. Zur Feststellung der Verträglichkeit sind Anwendungstests mit den vorgesehenen Lacken durchzuführen. Des Weiteren sind die Verarbeitungshinweise zu beachten.
Trockenzeit	Es wird empfohlen, die gedruckten Grafiken vor der Weiterverarbeitung - wie z.B. Laminieren - mindestens 24 Stunden zu trocknen. Hierzu sollte die Folie abgewickelt oder zumindest gelockert werden.
Laminatempfehlung	MasterGuard Classic glänzend (LI-MGC-G*) MasterGuard Classic seidenglänzend (LI-MGC-SG*) MasterGuard Classic matt (LI-MGC-M*)

IGEPA

MasterJet S 400

Abmessungen	105,0 cm x 50 m (SFI-S400-10R105-50) 137,0 cm x 50 m (SFI-S400-10R137-50) 152,0 cm x 50 m (SFI-S400-10R152-50) 160,0 cm x 50 m (SFI-S400-10R160-50)
Charakterisierung nach REACH-Verordnung	Das Produkt ist ein Erzeugnis gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Artikel 3 (REACH-Verordnung).
SVHC / REACH	Wir können Ihnen auf Basis der uns vorliegenden Lieferantenerklärungen bestätigen, dass dieses Produkt keinen der Stoffe in einer Konzentration von mehr als 0,1 Gewichts-% enthält, die in der von der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) herausgegebenen Liste der für eine Zulassung in Frage kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC, Substances of Very High Concern) enthalten sind (https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table).
RoHS	Die nach Anhang 2 der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) (geändert durch die Richtlinie 2015/863/EU) festgelegten Höchstkonzentrationen für die dort genannten Substanzen werden eingehalten.
Brandschutz	B1 - erfüllt die Vorgaben nach DIN 4102

Diese Information entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll über die Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 03|2020

IGEPA