



This film laminated to a ferrous film transforms your smooth or glazed surfaces into an erasable whiteboard with the possibility of being able to set any documents using magnets.

Certifikáty



Záruka SOLAR SCREEN®
Viz Upozornění „Nové Záruky Pro Fólie Do Exteriéru“



Třída Požární Odolnosti



Skladování Od -5°C Do +40°C
3 roky



Vyhovuje Směrnici Rohs Reach
Respektováno



Dostupné Šířky
120cm

Konstrukce

1. White PVC compatible with erasable pen
2. Bonding adhesive
3. 500µ ferrous film
4. PS adhesive, polymerizes with glass within 15 days
5. Protection release liner, disposable after installation

Pokyny Pro Údržbu

Soapy water solution (ref. 600-F0355 Film on), do not clean for at least a month and do not apply any type of sticker or adhesive on the film.

Technický Datový List

Přenos Ultrafialového Záření	1%
Odraz Venkovního Viditelného Světla	80%
Odraz Vnitřního Viditelného Světla	5%
Celková Odražená Sluneční Energie	99%
Celková Odražená Sluneční Energie 2*	99%
Poměr Slunečního Záření :	
Odraz Sluneční Energie	85%
Absorpce Sluneční Energie	15%
Přenos Sluneční Energie	
Snížení Oslnění Sluncem	100%
Hodnota G	0.05
Hodnota U	5
Typ Instalace	Interiér
Kompozice Fólie	PET + IRON
Tloušťka	600µ
Barva Zvenku	WHITE

Pokyny Pro Instalaci

Vertikální postavení a pro standardní prosklenou plochu

Čirá Jednoduchá Okenní Tabule	!
Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	!
Reflexní Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	!
Čirá Dvojitá Okenní Tabule	!
Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	!
Reflexní Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	!
Plynem Plněná Dvojitá Okenní Tabule – Low E	!
Stadip Ext. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	!
Stadip Int. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	!

✓ Ano ✗ Pozor ! Nedoporučeno

*Recommendations provided on the basis of a glazed surface covering up to 2.5m², contact us for definitive details or to obtain a thermal chock analysis report.

Údaje na tomto informačním listu nejsou závazné, SOLAR SCREEN® si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých produktů. Prohlédněte si naše záruční podmínky a obchodní podmínky.