



Analytické oddelenie

PROTOKOL O SKÚŠKE č. 0401/2008

Počet strán: 2

Názov skúšky: Stanovenie priepustnosti svetla

Objednávateľ: Odbor certifikácie výrobkov a inšpekcie, Ing. Katarína Andočová
Novozámocká 179
Poštový priečinok 59
949 05 Nitra 5

Číslo objednávky: SK 20/2008

Označenie a popis vzorky: číslo vzorky v centrálnej evidencii – 1025 C,
transparentná doska z PMMA, objednávatelom označená ako
Vytlačované dosky z PMMA, vzorka č. S 21/2008

Spôsob odberu vzorky: vzorku doručil objednávateľ

Dátum dodania vzorky: 10.07.2008

VÝSLEDKY

Výsledky skúšok sú udávané ako aritmetický priemer opakovaných stanovení x so štandardnou smerodajnou odchýlkou priemeru s alebo neistotou merania U s koeficientom rozšírenia $k = 2$ pre 95 % úroveň pravdepodobnosti.

Stanovenie globálnej priepustnosti svetla podľa ŠPP A 05/2007 – A

Typ skúšobnej metódy: Spektrokolorimetria

Dátum vykonania skúšky: 22.07. 2008

Skúšku vykonal: Ing. Alena Kóňová

Skúšobné zariadenie: ColorQuest XE

Rozsah vlnovej dĺžky: 400-700 nm

Počet paralelných stanovení: 3

Tabuľka Globálna priepustnosť

Označenie vzorky	Globálna priepustnosť	
	x [%]	s [%]
Vytlačované dosky z PMMA, vzorka č. S 21/2008	91,4	0,11

PREHLÁSENIE OSL

Výsledok skúšky sa týka iba predmetu skúšky. Protokol o skúške môže byť reprodukován iba ako celok, jeho časť len s písomným súhlasom vedúceho OSL.



Používateľ služieb akreditovaného laboratória nesmie v žiadnom prípade použiť jeho akreditačnú značku.

Metrologické zabezpečenie meradiel a zariadení je v súlade so zákonnými ustanoveniami a Metrologickým poriadkom OSL.

Reklamácia výsledkov


Výsledky alebo postupy uvedené v tomto protokole o skúške je možné reklamovať písomne do 15 dní odo dňa jeho doručenia objednávateľovi.

Uchovávanie vzorky

Vzorky, ktoré boli predmetom skúšania, uchováva OSL spravidla 30 dní odo dňa doručenia protokolu o skúške objednávateľovi

Dátum vydania protokolu: 23.07.2008

Protokol vypracoval: Ing. Alena Kóňová



Kontroloval: Ing. Miloslava Jašková
vedúca Analytického oddelenia



Schválil: Ing. Dagmar Škerlíková
vedúca Odboru skúšobných laboratórií

