

CHEMICKÁ ODOLNOST'

Pri izbovej teplote AKRYLON® dosky sú odolné voči nasýteným uhľovodíkom, benzínom bez aromatických uhľovodíkov a minerálnym olejom, rastlinným a živočíšnym tukom a olejom, vode, vodným soľným roztokom, zriedeným kyselinám a hydroxidom.

Aromatické uhľovodíky a chlórované uhľovodíky, estery, étery and ketóny narúšajú AKRYLON®

Chemická odolnosť pri 20°C

Acetón	-	Etylacetát	-	Kyselina vínna	+
Amoniak	+	Glycerín	+	Xylén	-
Amylalkohol	-	Motorový olej	o	Parafín	+
Benzín, bez arómatov	+	Hexán	+	Petroléter	+
Benzén	-	Izopropanol	o	Kyselina fosforečná 10%	+
Kyselina bórová	+	Káva	+	Kyselina sírová 10%	+
Butanol	-	Hydroxid draselný	+	Kyselina dusičná 10%	+
Chlórované uhľovodíky	-	Ketón	-	Kyselina chlorovodíková 10%	+
Chloroform	-	Metylénchlorid	-	Kyselina chlorovodíková konc.	+
Chlórovaná voda/vzduch	o	Kyselina mliečna 10%	+	Uhlíčitán sodný	+
Dibutylftalát	-	Minerálny olej	+	Ocot	+
Dioktylftalát	-	Hydroxid sodný	+	Kyselina stearová	+
Ľadová kyselina octová	-	Nitrocelulózový lak	-	Čaj	+
Octové esencie	-	Kyselina šťaveľová	+	Terpentín	+
Zriedená kyselina octová	+	Vosk	+	Toluén	-
Etanol	o	Hydroxid vodíka	o	Riedidlá	-

+ odolný

o čiastočne odolný

- neodolný