

MasterJet S 444 Airscape

číslo artiklu: SFI-S444-10R...

Přednosti

- >>> pro zářivou a intenzivní barevnou reklamu
- >>> snadné, rychlé nalepení bez bublinek
- >>> vhodná pro dlouhodobé použití ve venkovním prostředí
- >>> certifikace B1



	Technische Angaben
Materiál	Kalandrovaná polymerická PVC fólie s kanálky
Barva	Bílá lesklá
Krycí materiál	Silikonový liner z obou stran povrstvený PE, 145 g/m ² se vzduchovými kanálky Airscape
Lepidlo	Polyakrylát, permanentní, šedý
Oblast použití	Pro zářivé a intenzivní barevné dlouhodobé reklamy ve venkovním prostředí. Struktura vzduchových kanálků umožňuje snadné a rychlé přilepení bez bublinek především velkoformátových motivů. Vzduch uvězněný pod fólií lze jednoduchým způsobem vyrovnat. Vhodné pro rovné nebo lehce zakřivené podklady.
Tloušťka (bez ochranného papíru a lepidla)	0,070 mm (průměrná hodnota)
Rozměrová stálost (FINAT TM 14)	Nalepeno na ocel, v příčném směru bez měřitelného smrštění, v podélném směru max. 0,2 mm
Teplotní odolnost (středoevropské klima)	Lepeno na hliník, -40 °C až +90 °C, beze změny
Odolnost vůči rozpouštědlům/chemikáliím	Při pokojové teplotě, 72 h po nalepení na hliník, krátkodobě odolná vůči většině olejů, tuků, pohonných hmot, organických rozpouštědel, slabých kyselin, solí a zásad
Přílnavost (FINAT TM 1, po 24 h, nerezová ocel)	14 N/25 mm (průměrná hodnota)
Pevnost v tahu (DIN EN ISO 527)	V podélném směru: min. 19 MPa V příčném směru: min. 19 MPa
Prodloužení při přetržení (DIN EN ISO 527)	V podélném směru: min. 130% V příčném směru: min. 150%
Teplota pro lepení	> +10° C
Trvanlivost při odborném zpracování (při svislém umístění ve venkovním prostředí, středoevropské klima)	Bez potisku: 5 let
Metoda tisku	Solvent, EKO solvent, UV nebo latexovým inkoustem
Certifikáty	Certifikace B1

MasterJet S 444 Airscape

Pokyny pro zpracování	Po tisku je třeba dbát na pečlivé uschnutí barev, aby později nedošlo k poškození s laminací. Polepovaný podklad musí být zbaven prachu, mastnoty a jiných nečistot, které by mohly snížit přilnavost materiálu.
Skladovatelnost (v původním obalu, při 20 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu)	2 roky
Doporučený laminát	MasterGuard Classic G (LI-MGC-GR*) MasterGuard Classic SG (LI-MGC-SGR*) MasterGuard Classic M (LI-MGC-MR*)
Rozměry	105 cm x 50 m (SFI-S444-10R105-50) 137 cm x 50 m (SFI-S444-10R137-50) 152 cm x 50 m (SFI-S444-10R152-50)

Tato informace odpovídá aktuálnímu stavu našich znalostí a má nezávazně informovat o produktech a jejich možném použití. Z našich údajů nelze vyvozovat právně závazné záruky určitých vlastností. Veškeré údaje jsou bez záruky. Stav 05|2014