

# MasterGuard Premium

číslo artiklu: LI-MGP...

## Přednosti

- >>> velmi vhodná pro střednědobé venkovní použití
- >>> optimální pro použití na polymerických PVC fóliích
- >>> velmi účinná ochrana před UV zářením



	Technické údaje
<b>Materiál</b>	Transparentní polymerická PVC fólie s lesklým, matným nebo hedvábně lesklým povrchem a velmi účinnou ochranou před UV zářením
<b>Oblast použití</b>	Laminace na ochranu digitálně vytištěných velkoformátových grafik pro vnitřní a venkovní použití. Vhodná také pro použití u mokrého a horkého způsobu přenosu u elektrostatického tisku.
<b>Krycí materiál</b>	Silikonový liner, bílý, 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Tloušťka (bez ochranného papíru a lepidla)</b>	0,075 mm
<b>Lepidlo</b>	Solventní polyakrylát, trvalá přilnavost, pH neutrální
<b>Přilnavost (FINAT TM 1, po 24 h, nerezová ocel)</b>	12 N/25 mm (průměrná hodnota)
<b>Odolnost vůči chemikáliím/rozpouštědlům</b>	Při pokojové teplotě, 72 h po nalepení na hliník, krátkodobě odolná vůči vodě, čisticím prostředkům, alkoholu a organickým rozpouštědlům
<b>Pevnost v tahu (DIN EN ISO 527)</b>	V podélném směru: min. 19 MPa V příčném směru: min. 19 MPa
<b>Prodloužení při přetržení (DIN EN ISO 527)</b>	V podélném směru: min. 130 % V příčném směru: min. 150 %
<b>Teplota pro lepení</b>	min. + 8° C
<b>Teplotní odolnost</b>	Lepeno na hliník, -50 °C až +90 °C: beze změny
<b>Trvanlivost při odborném zpracování (při svislém umístění ve venkovním prostředí, středoevropské klima)</b>	až 5 let
<b>Skladovatelnost (v původním obalu při 20 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu)</b>	2 roky
<b>Poznámka</b>	POZOR: Při velkém počtu vytištěných obrázků, které je třeba ochránit, a rozdílných metodách tisku k jejich vytvoření je pro zpracovatele nezbytné, aby se u konkrétního obrázku sám přesvědčil o vhodnosti ochranné laminace MasterGuard Premium.

# MasterGuard Premium

## Rozměry

95,0 cm x 50 m (LI-MGP-GR95-50)  
105,0 cm x 50 m (LI-MGP-GR105-50)  
130,0 cm x 50 m (LI-MGP-GR130-50)  
140,0 cm x 50 m (LI-MGP-GR140-50)  
155,0 cm x 50 m (LI-MGP-GR155-50)

Z našich údajů nelze vyvozovat právně závazné záruky určitých vlastností. Veškeré údaje jsou bez záruky. Stav 25. 7. 2013